

Основные технические характеристики:

п.п.	Показатели	Нормативный документ	ПВХ-мембрана Декопран(1,2мм)	ПВХ-мембрана Декопран(1,5мм)
2.	Длина, м	ГОСТ Р 56582-2-2015	20	15
3.	Ширина, м	ГОСТ Р 56582-2-2015	2,0	2,0
4.	Прямолинейность, мм на 10м, не более	ГОСТ Р 56582-2-2015	30	30
5.	Плоскостность, мм, не более	ГОСТ Р 56582-2-2015	10	10
6.	Толщина, мм	ГОСТ EN 1849-2-2011	1,2	1,5
7.	Вес, кг	ГОСТ EN 1849-2-2011	1,5	1,9
8.	Прочность при растяжении Н/50мм, не менее (Вдоль/поперек)	ГОСТ 31899-2-2011	1000/900	1000/900
9.	Относительное удлинение вдоль/поперек, %, не менее	ГОСТ 31899-2-2011	17/19	17/19
10.	Изменение линейных размеров, % не более	ГОСТ EN 1107-2-2011	0,5	0,5
11.	Гибкость на брусе радиусом 5 мм, отсутствие трещин при температуре, °С, не более	ГОСТ 2678-94	-50	-50
12.	Водопоглощение, % по массе, не более	ГОСТ 2678-94	0,2	0,2
18.	Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ-излучение), ч, не менее 2500	ГОСТ 32317-2012	соответствует	соответствует
21.	Пожарная классификация: • Группа горючести • Распространение пламени • Воспламеняемость	Техрегламент №123-ФЗ	КМ 2 Г 1 РП 1 В 2	КМ 3 Г 2 РП 1 В 2

Конструктивные решения:

